



Нокорур

Технічна карта

Нокорур EPI UL 4202 T (сірий)

27.09.2023

Опис продукту

Двокомпонентна сировинна поліуретанова система на основі полієфіру.

Система призначена для виготовлення м'якої поліуретанової прокладки FIPFG (Formed In Place Foam Gasket) на плоскій поверхні.

Два компоненти:	компонент А	компонент В
Назва компонента	Нокорур EPI UL 4202 T (сірий) А	Нокорур PUREX EPI T B6
агрегатний стан	рідина	рідина
колір	сірий	коричневий
в'язкість при 25°C мПас	>25000	200-400
щільність при 20°C г/см ³	0,98 ± 0,03	1,21 ± 0,03

Фізичні властивості

Компонент А перед використанням слід ретельно перемішати.

Використання

Час затвердіння прокладки слід визначати експериментально, оскільки він залежить від температури компонентів, співвідношення компонентів, температури навколишнього середовища, температури форми та формованої маси системи та геометрії формованого елемента.

Співвідношення компонента А:В – за масою	100 :20-25
Співвідношення компонентів А:В - 100 г системи	81,6 : 18,4
Температура сировини [°C]	20
Час крему [с]	70-80
Час гелю [с]	100-160
Щільність вільного підняття [кг/м ³]	250-300

Технологічні властивості

Фізико-механічні властивості пластмас

Твердість згідно до EN 868 [°Sh00]	40-55
------------------------------------	-------

Зберігати в сухому, добре провітрюваному приміщенні, в щільно закритій тарі.

Захищайте від доступу вологи та прямого впливу сонячних променів. Зберігати подалі від джерел тепла, в оригінальній упаковці у вертикальному положенні.


Контейнери, відкриті раніше, повинні бути щільно закриті та зберігатися в такому місці, яке унеможливіє витік.

Транспортування та зберігання

Рекомендована температура зберігання [°C]	15-30
Допустима температура під час транспортування [°C]	5-50
Термін зберігання від дати виробництва, якщо зберігати в рекомендованих умовах і в оригінальній упаковці:	6 місяців

Примітки

Дані, представлені в цій інформації, були отримані під час спінування системи в модельних умовах. Результати, отримані при спінуванні в інших умовах, можуть дещо відрізнятися від опублікованих.



Нокорур

Кожного разу користувач зобов'язаний перевіряти придатність продукту та допоміжних засобів для його цільового використання.

Користувач зобов'язаний мати дійсний технічний паспорт та паспорт безпеки продукту, які надаються виробником під час продажу та кожного разу на вимогу клієнта.

Перед обробкою користувач повинен уважно ознайомитися з вищезазначеною документацією та дотримуватися правил процедури

для використання продукту.